


Серия EXTREME. Защита в экстремальных условиях

## GREENWOOD EXT

АНТИСЕПТИК, ГРУНТОВКА

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



### ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Предназначен для защиты древесины лиственных и хвойных пород от воздействия экстремального температурно-влажностного режима и систематической конденсации. Рекомендуются для обработки банных помещений: парных, моечных, предбанников.

Жидкое антисептическое специализированное средство. Обладает биоцидной активностью широкого спектра действия. Обеспечивает комплексную защиту от поражения биологическими разрушителями. Предотвращает развитие спор плесневых, деревоокрашивающих и дроворазрушающих грибов. Уничтожает яйца, личинки и взрослых особей насекомых древоточцев, препятствуя образованию червоточин и разрушению структурных элементов древесины. Выполняет функции грунтовочного покрытия – увеличивает адгезию с лакокрасочными материалами. Сохраняет структуру древесины. Сохраняет высокую эффективность в течение длительного времени. Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.



**СРОК ЗАЩИТЫ:** до 12 лет.

**СОСТАВ:** смесевая композиция органических биоцидов, сим-триазин, КПАВ, гуанидин, функциональные добавки, очищенная вода.

**ХРАНЕНИЕ:** Срок годности 5 лет с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов при температуре +5...+40 °С. Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептическую обработку объектов защиты проводить при температуре воздуха не ниже +5°C. Обрабатываемые поверхности очистить от предыдущих лакокрасочных и других покрытий и видимых загрязнений. При наличии грибковых поражений древесину предварительно обработать отбеливателем GREENWOOD EXT-I. При использовании концентрата приготовить рабочий раствор в пластиковой емкости путем смешения средства с водой в соотношении 1:30 (1 л антисептика / 29 л воды). Провести тестовое нанесение средства в малозаметном месте для выявления возможного легкого тонирования. В процессе обработки раствор наносить обильно и равномерно на всю поверхность с использованием краскопульта / валика с синтетическим ворсом / кисти. Для фиксации средства, обработанную древесину защитить от попадания влаги и оставить до полного высыхания не менее чем на 24 часа. При частой эксплуатации бани повторить антисептическую обработку по мере необходимости.

**НОРМА РАСХОДА:** 150–200 мл/м<sup>2</sup>.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распылении, попадания в глаза и на кожу. Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.



Тип средства	Тара, л	Артикул	Отгрузочная информация			Штрих-коды	
			В коробке, шт.	Вес брутто, кг	Габариты, мм	EAN	ITF
КОНЦЕНТРАТ 1:30	1	GWE-AK/01	12			4603775011866	46037750118664
ГОТОВЫЙ РАСТВОР	5	GWE-AS/05	4			4603775011873	46037750118732
	20	GWE-AS/20	-			4603775011880	46037750118800